

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
04BA06

- 1- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo **CB 31.5 BASE PMB 45/80 - 70**
- 2- Usi previsti Per strati superficiali d'usura, strati di collegamento (binder), strati di risagomatura e strati di base ed altre aree soggette a traffico.
- 3- Fabbricante **Pavimental S.p.A.** Via Giuseppe Donati, 174 – 00159 Roma RM
Sito produttivo **Via Case Rosse, 12 – Loc. Tuori – 52040 Vicinaggio (AR)**
- 5- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione **2+**
- 6- Norma armonizzata **UNI EN 13108-1:2006/AC:2008**
- Organismo notificato **ICMQ 1305**
Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. **1305-CPD-0617**

- 7- Prestazioni dichiarate:
Requisiti generali+ requisiti empirici (Specifica armonizzata di riferimento – Annex Za della norma EN 13108:2006 – 1):
Contenuto di vuoti*

| | | |
|---|----------------------------|-----------------|
| - Massimo | <i>V_{max4,0}</i> | (4.0%) |
| - Minimo | <i>V_{min3,0}</i> | (3.1%) |
| Minimo vuoti riempiti di bitume* | <i>VFB_{min70}</i> | (71.9%) |
| Massimo vuoti riempiti di bitume* | <i>VFB_{max77}</i> | (76.7%) |
| Vuoti nell'aggregato minerale | <i>VMA_{min12}</i> | (13.5%) |
| Contenuto vuoti dopo 10 giri | | NPD |
| Sensibilità all'acqua | | NPD |
| Resistenza all'abrasione dei pneumatici chiodati* | | NPD |
| Reazione al fuoco** | | NPD |
| Temperatura della miscela (°) | | 180 °C - 140 °C |
| Granulometria (passante) | | |

| | | Curva | | Fuso | |
|----------|----------|-------|---|------|-----|
| setaccio | 31,5 mm | 100 | % | 100 | 100 |
| setaccio | 20 mm | 91.3 | % | 73 | 94 |
| setaccio | 14 mm | 62.4 | % | 51 | 76 |
| setaccio | 10 mm | 51.1 | % | 40 | 64 |
| setaccio | 6,3 mm | 41.3 | % | 31 | 55 |
| setaccio | 2 mm | 28.0 | % | 19 | 38 |
| setaccio | 0,5 mm | 13.9 | % | 8 | 21 |
| setaccio | 0,25 mm | 10.1 | % | 5 | 16 |
| setaccio | 0,063 mm | 4.4 | % | 4 | 8 |

| | | |
|---|---------------------------|--------|
| Contenuto di bitume | <i>B_{min4,2}</i> | (4,2%) |
| Valori* Marshall | | |
| Stabilità | | NPD |
| | | NPD |
| Scorrimento | | NPD |
| Rigidezza | | NPD |
| Resistenza alle deformazioni permanenti | | NPD |

* Condizioni del test selezionate in accordo con EN 13108-20

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.
Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Paolo Spinelli

In Arezzo

Addi **03/03/2015**